

ARTICOLO : 1007CE

DESCRIZIONE : CEPPI IN POLIETILENE

CARATTERISTICHE :

MATERIALE : PEHD500 PRESSATO
COMPOSIZIONE : COPOLIMERO DI ETILENE - 1 - HEXENO CON ADDITIVI
DUREZZA : PE500 (ALTA DENSITÀ) = 66 SHORE D
MOD. DI ELASTICITÀ : PE500 (ALTA DENSITÀ) = 850 MPA
PUNTO DI FUSIONE : PE500 (ALTA DENSITÀ) = 130/135°C

CONFORMITÀ:


CONFORMITÀ ALLE LEGGI

·REG. (CE) N.° 2023/2006
·REG. (CE) N.° 1935/2004
·REG. (CE) N.° 178/2002
·REG. (CE) N.° 852/2004

INFORMAZIONI SU MIGRAZIONI SPECIFICHE:

GARANTIAMO CHE LE SOSTANZE DA NOI UTILIZZATE (VERNICE PER USI ALIMENTARI, OLIO DI VASELINA, COLLE VINILICHE PER USI ALIMENTARI) SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA, SECONDO LA NOSTRA PROCEDURA INTERNA DI QUALIFICA FORNITORI (GMP).

MISURE STANDARD LXPXH IN CM :
(TOLLERANZA +/- 0,5 CM)



1007CE

CM. 40X40X8	CM. 60X60X8
CM. 40X40X10	CM. 60X60X10
CM. 50X40X8	CM. 70X50X8
CM. 50X40X10	CM. 70X50X10
CM. 50X50X8	CM. 70X70X8
CM. 50X50X10	CM. 70X70X10
CM. 60X40X8	CM. 80X50X8
CM. 60X40X10	CM. 80X50X10
CM. 60X50X8	CM. 80X60X8
CM. 60X50X10	CM. 80X60X10

COLORI STANDARD DISPONIBILI NEL PEHD500:



PER MISURE PERSONALIZZATE CONTATTATECI ALL'INDIRIZZO MAIL :
SALES@MEJ-CEPPOFRUTTERO.COM

DISPONIBILI ANCHE NEGLI SPESSORI 15/20/30 CM :
PER SOVRAPPOSIZIONE DI LASTRE UNITE DA FASCE IN POLIETILENE SPESSE 1 CM

PER LE ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE SI RIMANDA ALLA PAGINA DEDICATA CHE TROVERETE AL SEGUENTE LINK : [HTTPS://MEJ-CEPPOFRUTTERO.COM/MANUTENZIONE/](https://mej-ceppofruttero.com/manutenzione/)

NB : LA NOSTRA AZIENDA È COSTANTEMENTE IMPEGNATA IN UN PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI, PERTANTO CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI CAMBIARE ALCUNE SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.